

DiGOLD WACHSUMRECHNUNGSTABELLE

	DICHTE	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
DiGOLD BioATi	18,6	4	8	11	15	19	22	26	30	33	37	41	45	48	52	56	60	63	67	71	74	78	82	86	89	93
DiGOLD BioAG	18,9	4	8	11	15	19	23	26	30	34	38	42	45	49	53	57	60	64	68	72	76	79	83	87	91	95
DiGOLD AP6	17,5	4	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70	74	77	81	84	88
DiGOLD ADK	19,0	4	8	11	12	19	23	27	30	34	38	42	46	49	53	57	61	65	68	72	76	80	84	87	91	95
DiGOLD AB76H	18,2	4	7	11	15	18	22	25	29	33	37	40	44	47	51	55	58	62	66	69	73	76	80	84	87	91
DiGOLD PGA6	11,6	2	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	32	35	37	39	42	44	46	49	51	53	56	58
DiGOLD PAS1	11,3	2	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	47	50	52	54	57
DiGOLD PAS2	11,2	2	4	7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45	47	49	52	54	56
DiGOLD Norm	16,7	3	7	10	13	17	20	23	27	30	33	37	40	43	47	50	53	57	60	63	67	70	73	77	80	84
DiGOLD Norm UR	13,7	3	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	58	60	63	66	69
DiGOLD Norm URA	10,6	2	4	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	45	47	49	51	53
DiGOLD Norm KF	15,7	3	6	9	13	16	19	22	25	28	31	35	38	41	44	47	50	53	57	60	63	66	69	72	75	79
DiGOLD Norm P	16,3	3	7	10	13	16	20	23	26	29	33	36	39	42	46	49	52	55	59	62	65	68	72	75	78	82
DiGOLD GP2	15,4	3	6	9	12	15	18	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	59	62	65	68	71	74	77
DiGOLD BioBP	18,2	4	7	11	15	18	22	25	29	33	36	40	44	47	51	55	58	62	66	69	73	76	80	84	87	91
DiGOLD NT	15,4	3	6	9	12	15	18	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	59	62	65	68	71	74	77
DiGOLD PKF Plus	16,8	3	7	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	60	64	67	71	74	77	81	84
NETTOGOLD G1	13,7	3	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	58	60	63	66	69
NETTOGOLD G2	12,8	3	6	9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	74
NETTOGOLD W1	10,6	2	4	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	45	47	49	51	53
NETTOGOLD W2	11,3	2	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	47	50	52	54	57

Wachsgewichte inklusive Gusskanalsystem ohne Gusskegel.

Für den Gusskegel bitte bei Palladiumbasislegierungen ca. 6 Gramm und bei hochgoldhaltigen Legierungen ca. 10 Gramm hinzurechnen.

Die angegebenen Werte sind nur Richtwerte.

DENTALimpulse

BERATUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Sülldorfer Kirchenweg 131

D 22589 Hamburg

Telefon 040 25 77 67 570

Freefax 0800 879 30 29